



FONDO ACRÍLICO SUPER LIJABLE COD. 07Y

DESCRIPCION

Capa de fondo de dos componentes de secado rápido, extraordinaria facilidad de lijado y rapidez de repintado, ofreciendo un alto rendimiento.

CAMPOS DE APLICACION

Especial para superestructuras no sumergidas (obra muerta) de acero, aluminio, poliéster y madera, con irregularidades o Gel-coat envejecido etc., en las que se requiera de una buena base lisa para acabados con esmaltes de uno o dos componentes, aportando una excelente duración del brillo de las capas de acabado.

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Mate sedoso	
Color:	Blanco	
Densidad:	1,45 - 1,50kg. /l	
Secado a 23°C 60% HR:	20 - 30 minutos	
Repintado:	1 hora	
Proporción de la mezcla:	Base: 6	Endurecedor: 1
Vida de la mezcla a 23°C:	4 horas	
Aplicación:	Brocha y Rodillo	Pistola
Dilución:	5%	10 - 20%
Diluyente:	Diluyente Titán Yate	
Condiciones de aplicación, < 80% HR:	15 - 40 °C	
Limpieza Utensilios:	Diluyente Titán Yate	
Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:	Base: 27 °C	Endurecedor: 30,5°C
Volumen Sólidos:	53 - 54 %	
En envases de:	2,5 l.	

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase antes de su uso. La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a pleno sol ni con rocío.

Superficies preparadas en buen estado: baldear con agua dulce y dejar secar. Lijar la superficie con papel de lija del grano 280 - 320.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar los revestimientos anteriores y aplicar la imprimación adecuada según el tipo de sustrato.

En todos los casos: una vez preparado convenientemente el soporte, se aplicarán las manos necesarias de Fondo Acrílico Super Lijable para obtener una base lisa. Generalmente 1- 2 manos.

Caso de necesitar rellenar, utilizar una de nuestras masillas de la Línea Titán Yate.

Fondo Acrílico Super Lijable se debe aplicar sobre imprimaciones o masillas epoxis. No emplear sobre productos monocomponentes.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Diciembre 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

