



FONDO FIJADOR H10

Exteriores - Interiores.
COD. H10

DESCRIPCION

Fijador de siloxano al agua para interiores y exteriores de gran poder de penetración para sellar superficies muy porosas, pulverulentas, caleadas ó bien para antiguas pinturas con poca dureza superficial como pinturas al temple, a la cal, yesos, escayolas etc.

Sin olor.

Indicado para aplicar junto al Revestimiento Impermeable H21, con objeto de conseguir un sistema con silicona, transpirable al vapor e impermeable al agua de lluvia.

Facilita la adherencia de pinturas al soporte y, además evita variaciones en el aspecto del acabado por diferencias de absorción del soporte.

En aplicación para exterior, aporta al sistema de pintado una mayor impermeabilidad al agua de lluvia.

Especialmente recomendado para yesos que se pintan por primera vez, para asegurar la consistencia de las futuras aplicaciones de pintura.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica Siliconada
Color:	Incoloro en la aplicación. Azulado en el envase.
Densidad:	0,90 - 1,10 kg /l
Secado, 23°C 60% HR:	20 - 30 minutos
Repintado:	4 - 6 h
Diluyente:	Agua
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	2 - 5 m ² /l
Volumen Sólidos:	12,5 - 13,5 %
Frase COV:	2004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COVs. 29 g/l.
En envases de:	4l y 750ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. En superficies muy porosas aplicar una primera capa diluida 20 - 30% con agua, y antes del secado aplicar una capa sin diluir.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.