



## HIDRALUX

Interiores - Exteriores. Satinado  
COD. 030

### DESCRIPCION

Pintura plástica de gran calidad para la decoración tanto en interiores como exteriores de paredes y techos en, hogares, hoteles, pabellones industriales, así como en rótulos publicitarios, trabajos escolares y de artesanía. Gran resistencia a la intemperie, roces y lavados. Muy cubriente y de fácil aplicación. Colores entremezclables. Blanco inalterable Impermeable y con efecto antimoho.

### DATOS TECNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Vinil Veova
<b>Color:</b>	Blanco y colores
<b>Acabado:</b>	Satinado
<b>Densidad:</b>	Blanco: 1,35 - 1,39 kg/l    Colores: 1,20 - 1,40kg/l
<b>Secado, 23°C 60% HR:</b>	30 - 60 minutos
<b>Repintado:</b>	6 - 8 horas
<b>Diluyente:</b>	Agua
<b>Teñido:</b>	Tinte Universal Titan ó Tinte al Agua Profesional
<b>Aplicación:</b>	Brocha, rodillo y pistola
<b>Rendimiento:</b>	12 - 16 m <sup>2</sup> /l
<b>Volumen Sólidos:</b>	Blanco: 40 - 41 %    Colores: 40 - 43 %
<b>Frase COV:</b>	2.004/42IIA/ (a) (75/30) Máx. COVs 29 g/l.
<b>En envases de:</b>	20l*, 15l*, 10l*, 4l, 750ml, 375ml y 125ml.

\* Solo se envasa en blanco

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

#### **Superficies no pintadas:**

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Para homogeneizar porosidad se recomienda una primera capa de Fijador al agua Hidrolín o Selladora al agua Titan en interiores, o bien Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16 para exteriores.

**Superficies pintadas en buen estado:** Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

**Superficies pintadas en mal estado:** Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

**Interior:** sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, aplicar previamente Fijador al agua Hidrolin o Selladora al agua Titan. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

**Exterior:** aplicar previamente una capa de Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

**No Aplicar:**

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa  $\geq$  80%

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

