



## IMPRIMACION MARINA

COD. 07N

### DESCRIPCION

Imprimación antioxidante de secado rápido. No contiene ni plomo ni cromatos.

### CAMPOS DE APLICACION

Posee una excelente adherencia sobre hierro, aluminio, latón, cobre, bronce, poliéster, madera y cemento. Especialmente formulada para proteger de la oxidación en ambiente marino, los motores intra borda y como capa de anclaje para acabados de uno ó dos componentes. También se recomienda como capa de fondo para las colas de motores marinos, que requieran de un acabado con Patente antiincrustante para colas Titán Yate.

### DATOS TECNICOS

<b>Aspecto:</b>	Satinado	
<b>Color:</b>	Gris claro	
<b>Densidad:</b>	1,09 - 1,15 kg. /l	
<b>Secado a 23°C 60% HR:</b>	1 - 2 horas	
<b>Repintado:</b>	6 horas	
<b>Aplicación:</b>	Brocha y Rodillo	Pistola
<b>Dilución:</b>	3 - 5 %	20 - 25%
<b>Diluyente:</b>	Diluyente Titán Yate	
<b>Espesor Recomendado:</b>	35 - 50 $\mu$ secas	
<b>Condiciones de aplicación, &lt; 80% HR:</b>	15 - 40 °C	
<b>Limpieza Utensilios:</b>	Diluyente Titán Yate	
<b>Rendimiento:</b>	11 - 14 m <sup>2</sup> /l (18 - 23 $\mu$ secas)	
<b>Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:</b>	28 °C	
<b>Volumen Sólidos:</b>	24,5 - 25,5%	
<b>En envases de:</b>	4 l. y 750 ml.	

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas.

#### **Superficies no pintadas:**

**Poliéster:** desengrasar a fondo con Diluyente Titán Yate y lijar suavemente y eliminar el polvo y aplicar 1 ó 2 capas de Imprimación Marina.

**Metálicas:** desoxidar y aplicar 2 capas de Imprimación Marina en intervalos de 6 horas.

**Madera:** aplicar 1 ó 2 capas de Imprimación Marina

**Superficies ya pintadas en mal estado:** eliminar por completo con Quitapinturas Titán, seguida de un lavado con agua dulce y proceder como en superficie nueva.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Diciembre 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori*