



## IMPRIMACION MARINA

COD. S7V

### DESCRIPCION

Imprimación antioxidante de secado rápido. No contiene ni plomo ni cromatos. Consigue el efecto anticorrosivo mediante pigmentos antioxidantes no tóxicos y una combinación de resinas de gran impermeabilidad.

### CAMPOS DE APLICACION

Posee una excelente adherencia sobre hierro, aluminio, latón, cobre, bronce, poliéster, madera y cemento. Especialmente formulada para proteger de la oxidación en ambiente marino, los motores intra borda y como capa de anclaje para acabados de uno ó dos componentes. También se recomienda como capa de fondo para las colas de motores marinos, que requieran de un acabado con Patente antiincrustante para colas Titán Yate.

### DATOS TECNICOS

<b>Aspecto:</b>	Satinado
<b>Color:</b>	Gris Claro
<b>Secado a 23°C 60% HR:</b>	1 hora
<b>Repintado:</b>	A partir de que este seco. Para Poliuretanos 2 componentes o Epoxi, dejar transcurrir mínimo 6 horas.
<b>Rendimiento:</b>	1 m <sup>2</sup> con un envase de 400ml
<b>En envases de:</b>	400 ml.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas.

#### **Superficies no pintadas:**

**Poliéster:** desengrasar a fondo con Diluyente Titán Yate y lijar suavemente y eliminar el polvo y aplicar la Imprimación Marina.

**Metálicas:** desoxidar y aplicar 2 - 3 capas de Imprimación Marina en intervalos de 6 horas.

**Madera:** aplicar 1 ó 2 capas de Imprimación Marina

**Superficies ya pintadas en mal estado:** eliminar por completo con Quitapinturas Titán, seguida de un lavado con agua dulce y proceder como en superficie nueva.

**PRECAUCIONES**

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Diciembre 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

