IMPRIMACION SINTETICA ECOLOGICA

Interiores - Exteriores. Semi - Mate

COD. V02

DESCRIPCION

Imprimación sintética alquídica de secado rápido para interiores y exteriores. Protección antioxidante del hierro: Barandillas, verjas, estanterías metálicas, pasamanos, herramientas, electrodomésticos, cajas eléctricas, maquinaría etc. Buena adherencia y dureza. De fácil y agradable aplicación. No gotea ni descuelga. Resistente a la intemperie. Sin olor.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica
Color:	Naranja y Gris
Acabado:	Semi Mate
Densidad:	1,23 - 1,29 kg/l (*)
Secado, 23ºC 60% HR:	3 - 4 horas
Repintado:	6 - 8 h
Dilución y limpieza utensilios:	Agua
Aplicación y Dilución:	Brocha: 5% (*) Rodillo: 5% Pistola: 10%
Teñido:	Tinte Universal Titan ó Tinte al Agua Profesional
Rendimiento:	11 - 13 m^2/l
Volumen Sólidos:	37 - 40% (*)
Frase COV:	2.004/42IIA (i) (140/140) Máx. COV's 45 g/l
En envases de:	2,5l y 500ml

(*) Dependiendo del color

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.
Aplicar 1 o 2 capas abundantes, sin trabajarlas demasiado, sobre superficies bien desengrasadas, desoxidadas, limpias y secas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.
No aplicar a temperaturas inferiores a 7º C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Septiembre 2010
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.