



MASILLA EPOXI BAJA DENSIDAD

Dos Componentes

COD. 07V

DESCRIPCION

Masilla Epoxi de Baja Densidad, de gran poder de relleno, no descuelga ni cuarteo, y de fácil lijado.

CAMPOS DE APLICACION

Apropiada para las zonas sumergidas de las embarcaciones o en ambiente marino, para reparar grandes irregularidades, agujeros, grietas, etc., en las superficies a pintar, ya sean de hierro, aluminio, poliéster o madera.

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Mate
Color:	Gris claro
Densidad:	0,80 - 0,82 kg /l
Secado, 23°C 50% HR: Lijado y Pintado:	1 hora
Proporción de la mezcla:	Base: 1 Endurecedor: 1
Vida de la mezcla a 23°C:	4 - 6 horas
Aplicación:	Espátula
Limpieza utensilios:	Diluyente Titán Yate (mientras este blanda)
Punto de Inflamación,	
Seta flash copa cerrada:	65 °C
Volumen Sólidos:	99 - 100 %
Condiciones de aplicación, < 80% HR:	15 - 40 °C
En envases de:	1 l.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No aplicar a pleno sol, ni con rocío.

Aplicar con espátula sobre la superficie preparada con Imprimación Epoxi Titán Yate. Se puede pintar a las 8 - 12 horas (según temperatura), previo lijado. Para facilitar el lijado, realizarlo antes de 48 horas.

Para garantizar el sellado completo de la capa de masilla, aplicarla entre capas de Imprimación Epoxi Titán Yate, así evitaremos zonas de menor brillo a causa de la mayor evaporación de la masilla.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Diciembre 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.