



PATENTE AUTOPULIMENTABLE UNIVERSAL

Para Veleros y Motoras de Velocidad Media

COD. 07M

DESCRIPCION

Patente con Hostaflon®, de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado. No acumula capas viejas de patente.

CAMPOS DE APLICACION

Patente autopulimentable para superficies sumergidas (obra viva), de poliéster, madera, acero y aluminio. Recomendada para veleros ó motoras de velocidad media, (hasta 20 nudos).

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Semi mate sedoso
Color:	Blanco, colores y blanco inalterable
Densidad:	Blanco:1,6 - 1,7kg /l Colores:1,8 - 2,0 Blanco inalterable:1,9 - 2,1
Secado, 23°C 50% HR:	1 hora
Repintado:	6 horas
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Limpieza utensilios:	Diluyente Titán Yate
Rendimiento:	6 - 8 m ² /l por capa
Punto de Inflamación, Seta flash copa cerrada:	25 °C
Volumen Sólidos:	60 - 66 % (según color)
Espesor recomendado:	70 - 80 μ película seca (aplicadas en 2 capas)
Condiciones de aplicación, < 80% HR:	15 - 40 °C
En envases de:	2,5 l y 750 ml

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover el envase antes de su uso. La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a pleno sol, ni con rocío.

Superficies no pintadas:

Superficies de poliéster: desengrasar con Diluyente Titán Yate y aplicar 2 capas de Imprimación Anticorrosiva Epoxi Titán Yate en intervalos de 24 horas. Para sistema preventivo de osmosis aplicar la Imprimación Epoxi M -150 Titán Yate.

Superficies metálicas: aplicar 1 capa de Imprimación Epoxi Titán Yate. A partir de las 24 horas aplicar 3 - 4 capas de Imprimación Epoxi M -150 Titán Yate siguiendo rigurosamente las instrucciones del envase.

Superficies de madera: aplicar 2 capas de Imprimación Anticorrosiva Epoxi Titán Yate, la 1ª capa diluida con un 20% de Diluyente Titán Yate.

En todos los casos acabar con 2 manos de Patente Autopulimentable Universal.

Superficies ya pintadas en buen estado: lavar con chorro de agua dulce y aplicar directamente 2 manos de Patente Autopulimentable Universal.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar por completo con Quitapinturas Titán ó Decapante de Patentes al Agua Titán Yate, seguido de un lavado con agua dulce y proceder como en superficie no pintada.

En zonas de mayor desgaste, como la línea de flotación, quilla, timón, etc., se recomienda una capa adicional ya que la turbulencia del agua ejerce un autopulido más rápido.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Septiembre 2009

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

