



PATENTE COLAS

COD. 07C

DESCRIPCION

Patente Antifouling sin estaño. Evita las incrustaciones en los motores fuera borda, hélices, flaps, timón, etc.

La especial formulación a base de Hostaflon®, mejora el rendimiento del motor al reducir el rozamiento con el agua.

CAMPOS DE APLICACION

Motores fuera borda, hélices, flaps, timón, colas, etc.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Vinílica
Aspecto:	Mate
Color:	Blanco, negro gris e incoloro
Densidad:	0,90 - 1,38 kg /l (según color)
Secado, 23°C 50% HR:	25 - 30 minutos
Repintado:	En cuanto este seco.
Aplicación:	Spray
Limpieza utensilios:	Diluyente Titán Yate
Espesor recomendado:	50 - 100 µ película seca (aplicadas en 2 - 3 capas)
Condiciones de aplicación, < 80% HR:	Entre 10 - 30 °C
En envases de:	400 ml

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Agitar fuertemente el envase antes de su uso. La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a pleno sol, ni con rocío.

Colas nuevas: desengrasar, lijar superficialmente y eliminar el polvillo. Pulverizar dos capas abundantes de la Patente para Colas Incolora a 15 - 25 cm. de la superficie.

Colas ya pintadas en buen estado: sin incrustaciones, lijar superficialmente, eliminar el polvillo. Pulverizar dos capas de la Patente para Colas a 15 - 25 cm. de la superficie.

Colas ya pintadas en mal estado: con metal al descubierto y restos de imprimaciones y/o patentes, sanear y eliminar por completo hasta llegar al metal. Aplicar 2 capas de Imprimación Epoxi Titán Yate y proceder como en Colas ya pintadas en buen estado.

Para parcheo sobre metales al descubierto en procesos de secado rápido, pueden aplicarse 2 capas de Imprimación Marina Titán Yate en Spray, antes de aplicar la Patente para Colas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Octubre 2009

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

