

TITAN

Profesional

PINTURA ACRILICA
Interior. Mate
COD. 170

TP - 2000

DESCRIPCION

Pintura plástica al agua para interiores. Aplicación directa sobre todo tipo de yesos. Transpirable.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica Estirenica
Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Densidad:	1,6 - 1,7 kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	40 - 60 minutos
Repintado:	6 - 8 h
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titan y Tinte al Agua Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	6 - 8 m ² /l
Volumen Sólidos:	43 - 44 %
Frase COV:	2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COVs 29 g/l
En envases de:	15 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar substrato y homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Fijador al agua A16 o de Selladora al agua A18.

Superficies ya pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

Sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, aplicar previamente Fijador al Agua A16 o Selladora al agua A18. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

