

TITAN

Profesional

PINTURA PLÁSTICA EXTRA
Interior. Mate
COD. 121

A - 1

DESCRIPCION

Pintura plástica lavable de alta calidad y gran rendimiento. Acabado mate sedoso, de blanco inalterable. Fácil aplicación y resistencia al roce.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Vinil Veova
Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Densidad:	Blanco: 1,41 - 1,45 kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	20 - 60 minutos
Repintado:	6 - 8 horas
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titan ó Tinte al Agua Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	12 - 14 m ² /l
Volumen Sólidos:	36 - 37 %
Frase COV:	2.004/42IIA/ (a) (75/30) Máx. COV's 15 g/l.
En envases de:	20l, 15l, 10l, 4l y 1l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Superficies nuevas: aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir. Para homogeneizar porosidad y obtener un mejor acabado es recomendable aplicar una primera capa de Selladora al agua Titan.

Superficies pintadas en buen estado: aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado. Diluir la primera capa con 10 - 15 % de agua, aplicando después la segunda tal cual.

Superficies pintadas en mal estado: sanear todas las zonas afectadas eliminando las viejas pinturas y resto de materiales que no estén bien adheridos. Limpiar toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Una vez secas y consistentes, proceder como en superficies no pintadas.

Sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, es necesario aplicar previamente Fijador al agua Hidrolín o Selladora al agua Titán. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Noviembre 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

