

# TITAN

## Profesional

### PINTURA PLÁSTICA MULTIADHERENTE

A - 12

Exterior. Mate

COD. 12A

### DESCRIPCION

Pintura plástica multiadherente de alta calidad para exteriores. Puede ser aplicada directamente sobre superficies de mampostería, cemento, revoque, yeso, madera, PVC y galvanizado. Gran cobertura y larga duración a la intemperie. Alta resistencia a la alcalinidad, roces y lavados. Efecto antimoho y antiverdín. Para protección máxima de toda clase de superficies en fachadas de edificios, viviendas, instalaciones deportivas, naves industriales, etc.

### DATOS TECNICOS

|                             |  |                            |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| <b>Naturaleza:</b>          | Acrílica   |                            |
| <b>Color:</b>               | Blanco y colores*                                  |                            |
| <b>Acabado:</b>             | Mate   |                            |
| <b>Densidad:</b>            | Blanco: 1,41 - 1,45 kg /l                          | Colores: 1,32 - 1,44 kg /l |
| <b>Secado, 23°C 60% HR:</b> | 30 - 60 minutos                                    |                            |
| <b>Repintado:</b>           | 6 - 8 h  |                            |
| <b>Diluyente:</b>           | Agua   |                            |
| <b>Teñido:</b>              | Tinte Universal Titán y Tinte al Agua Profesional  |                            |
| <b>Aplicación:</b>          | Brocha, rodillo y pistola                          |                            |
| <b>Rendimiento:</b>         | 7 - 12 m <sup>2</sup> /l                           |                            |
| <b>Volumen Sólidos:</b>     | Blanco: 43 - 44 %                                  | Colores: 42,5 - 44,5       |
| <b>Frase COV:</b>           | 2004/42/IIA (c) (75/40) Máx. COV's. 39 g/l.        |                            |
| <b>Certificaciones:</b>     | Permeabilidad al CO <sub>2</sub> s/n UNE EN 1062-6 |                            |
| <b>En envases de:</b>       | 15, 4 l.   |                            |

\* Consultar carta Orión fachadas. Pedido mínimo 300lt.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

**Superficies no pintadas:** en superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Fondo Fijador D13 o de Fijador al agua A16.

**Superficies ya pintadas en buen estado:** aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

**Superficies ya pintadas en mal estado:** eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

**No Aplicar:**

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa  $\geq 80\%$

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*