

TITAN

Profesional

PINTURA PLÁSTICA SUPERSATIN

A - 11

Interior - Exterior. Satinado

COD. 177

DESCRIPCION

Interiores y Exteriores. Muy lavable. Resistente a la intemperie y a los álcalis. Blancura inalterable. Buen poder cubriente. Impermeable. Alto nivel de brillo satinado. Con efecto antimoho y antiverdín. Especialmente indicado para proteger y decorar superficies, donde se requiera un alto nivel de protección a los roces, resistencia a la suciedad y con una mas fácil lavabilidad.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Vinil Versatato
Color:	Blanco y colores*
Acabado:	Satinado
Densidad:	1,21 - 1,25 kg /l
Secado, 23°C 60% HR:	30 - 60 minutos
Repintado:	6 - 8 h
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titán y Tinte al Agua Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	8 - 12 m ² /l
Volumen Sólidos:	30 - 32 %
Frase COV:	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV's. 29 g/l.
En envases de:	15l, 10l, 4 l y 1l

*Consultar Carta Colores Orion Fachadas. Pedido mínimo 300 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Fijador al agua A16 o Selladora al agua A18 en interiores, o bien Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16 en exteriores.

Superficies ya pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10 - 15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

Interior: sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, aplicar previamente Fijador al agua A16 o Selladora al agua A18. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

Exterior: aplicar previamente una capa de Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa $\geq 80\%$

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Octubre 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

