

TITAN

Profesional

PLASTICO FACHADAS
Interior - Exterior. Mate
COD. 125

A - 4

DESCRIPCION

Plástico para interiores y exteriores para decoración y protección de fachadas y morteros monocapa. Blancura inalterable con alto poder cubriente. Impermeable y autolavable. Buena resistencia a la intemperie y con efecto antimoho y antiverdín.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica Estirenica
Color:	Blanco. Colores Carta ORION
Acabado:	Mate
Densidad:	Blanco: 1,52 - 1,58 kg /l Colores: 1,31 - 1,58 kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	30 - 60 minutos
Repintado:	6 - 8 h
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal TITAN y Tinte al agua Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	3 - 8 m ² /l
Volumen Sólidos:	43 - 44 %
Frase COV:	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COVs. 29 g/l.
En envases de:	20, 15, 10, 4 y 1l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Fijador al agua A16 o Selladora al agua A18 en interiores, o bien Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16 en exteriores.

Superficies ya pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10 - 15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

Interior: sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, aplicar previamente Fijador al agua A16 o Selladora al agua A18. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

Exterior: aplicar previamente una capa de Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa $\geq 80\%$

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.