

TITAN

Profesional

PRIMER TITANIA
Interior - Exterior
COD. 116

D - 16

DESCRIPCION

Imprimación a base de copolímeros acrílicos. Transpirable. Alta resistencia a los álcalis. Exteriores e interiores. Preparación pigmentada para fijar superficies caleadas, porosas o pulverulentas (yeso, cemento, hormigón, ladrillo, pinturas envejecidas, etc.), facilitando la adherencia de las pinturas y revoques en dispersión acuosa. Muy bajo olor.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Copolímero acrílico
Aspecto:	Mate
Color:	Blanco grisáceo
Densidad:	1,40 - 1,45 kg./l
Secado a 23°C 60% HR:	2 - 3 horas
Repintado:	6 - 8 horas
Limpieza Utensilios:	Aguarrás Mineral
Aplicación:	Brocha y rodillo
Rendimiento:	6 - 10 m ² /l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	42 °C
Volumen Sólidos:	46 - 48 %
Frase COV:	2.004/42IIA (c)(450/430) Máx. COV's 430 g/l.
En envases de:	4l y 10l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas.

Antes de aplicar el Primer Titania, es necesario eliminar toda aquella pintura y cuerpos extraños que no se hallen fijados (realmente adheridos), en el soporte.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

