



RESTORIN

Interior - Exterior. Brillante
COD. 009

DESCRIPCION

Esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos, de uso universal. Muy brillante y elástico, con una excelente estabilidad de color y brillo. Muy buena nivelación y cubrición de cantos. Resistente a la intemperie, grasas, lavados, etc.,. Todos sus colores son entremezclables.

CAMPOS DE APLICACION

Exteriores e interiores. Protección, decoración y mantenimiento de superficies de hierro y madera. Colores resistentes para aplicaciones en pesqueros, maquinaria de obras públicas, industrial y agrícola.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica altos sólidos		
Aspecto:	Brillante		
Color:	Blanco	Negro	Colores
Densidad:	1,18 - 1,20 kg /l	0,97 - 0,99 kg/l	0,96 - 1,20kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	5 - 7 horas		
Repintado:	24 horas		
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral		
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola		
Rendimiento:	12 - 14 m ² /l		
Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:	40 - 42 °C		
Volumen Sólidos:	63 - 65 %		
Frase COV:	2.004/42/IIA (d) (400/300) Máx. COV's 300 g/l.		
En envases de:	4 l y 750ml		

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

Superficies no pintadas:

Madera: Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar Protector Titán, Selladora Titán o Preparación Multiusos según necesidades.

Hierro: Minio Sintético Titanlux, Pintura de Minio de Plomo Electrolítico Titán ó Preparación Multiusos. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de la imprimación seleccionada. En interiores, una capa será suficiente.

Otros soportes: Consultar.

En todos los casos para:

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de Restorin.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de Restorin.

Superficies ya pintadas en buen estado: lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de Restorin.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Mayo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

