

TITAN

Profesional

REVESTIMIENTO ANTIFISURAS

Exterior. Mate

COD. 175

A -14

DESCRIPCION

Revestimiento para la protección de fachadas, estructuras de hormigón, reparación de morteros monocapa, etc., que tengan fisuras o se puedan producir con el paso del tiempo. Adecuado para conseguir una excelente impermeabilización, con gran resistencia a los elementos atmosféricos destructivos. Puntea fisuras de hasta 1 milímetro. Buena resistencia al ensuciamiento. Protector de la carbonatación del hormigón. Con efecto antimoho y antiverdín.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica Estirenada	
Color:	Blanco y colores*	
Acabado:	Mate	
Densidad:	Blanco: 1,34 - 1,38 kg /l	Colores: 1,30 - 1,40 kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	30 - 60 minutos	
Repintado:	6 - 8 h	
Diluyente:	Agua	
Aplicación:	Brocha o rodillo	
Rendimiento:	4 - 6 m ² /l	
Volumen Sólidos:	49 - 51 %	
Frase COV:	2004/42/IIA (c) (75/40) Máx. COV's. 39 g/l.	
En envases de:	15 y 4 l.	
Certificaciones:	Permeabilidad al CO ₂ s/n UNE EN 1062-6	

*Consultar carta Orión Fachadas. Pedido mínimo 300lt.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas: en superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que

podiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Fondo Fijador D13 o de Fijador al agua A16.

Superficies ya pintadas en buen estado: aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa \geq 80%

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

