

TITAN

Profesional

REVESTIMIENTO LISO FACHADAS

Exterior. Mate y Satinado

COD. 126

A - 5

DESCRIPCION

Revestimiento acrílico de alta resistencia a la intemperie, roces y lavados indicado para obtener la mejor protección en fachadas paredes y muros donde se requiera un acabado de alta decoración. Gran cobertura, formulado con colores totalmente sólidos a la luz, protege de la carbonatación, es autolavable y muy impermeable. Con efecto antimoho y antiverdín.

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Mate	Satinado
Naturaleza:	Acrílica	Acrílica
Color:	Blanco y colores	Blanco
Densidad:	Blanco: 1,44 - 1,48 kg /l Colores: 1,30 - 1,48 kg /l	Blanco: 1,37 - 1,41 kg /l
Secado, 23°C 60% HR:	30 - 60 minutos	30 - 60 minutos
Repintado:	6 - 8 h	6 - 8 h
Diluyente:	Agua	Agua
Teñido:	Tinte Universal TITAN y Tinte al agua Profesional	
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola	
Rendimiento:	6 - 15 m ² /l	6 - 15 m ² /l
Volumen Sólidos:	Blanco: 44 - 45 % Colores: 42 - 47 %	Blanco: 38 - 39 %
Frase COV:	2.004/42IIA (c) (75/40) Máx. COVs 39 g/l.	
En envases de:	4 y 15l	4 y 15l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas: en superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que

podiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Fondo Fijador D13 o de Fijador al agua A16.

Superficies ya pintadas en buen estado: aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa $\geq 80\%$

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

