

TITAN

Profesional

REVESTIMIENTO PÉTREO LISO

Exterior. Mate

COD. 171

A - 9

DESCRIPCION

Revestimiento de textura lisa y colores entremezclables de gran resistencia a la intemperie y con efecto antimoho y antiverdín.

Para la decoración y protección de: fachadas, paredes exteriores, patios de luces y paredes en general, sobre soportes de cemento, hormigón, ladrillo, etc.

Protección e impermeabilización de morteros monocapa.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica Estirenica
Color:	Blanco y Colores*
Acabado:	Mate, textura lisa
Densidad:	Blanco: 1,65 - 1,75 kg /l Colores: 1,55 - 1,75 kg /l
Secado, 23°C 60% HR:	60 - 80 minutos
Repintado:	6 - 8 h
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal TITAN y Tinte al agua Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo y airless
Rendimiento:	3 - 6 m ² /l
Volumen Sólidos:	49 - 51 %
Frase COV:	2004/42/IIA (c) (75/40) Máx. COV,s. 39 g/l.
En envases de:	15 y 4l
Certificaciones:	Impermeabilidad al agua de lluvia

*Consultar Carta Colores Orion Fachadas. Pedido mínimo 300 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16.

Superficies ya pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10 - 15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no pintadas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa $\geq 80\%$

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

