

TITAN

Profesional

REVESTIMIENTO RUGOSO TITÁN

A -10

Exterior. Mate

COD. 172

DESCRIPCION

Revestimiento de textura rugosa y colores totalmente sólidos a la luz, de gran resistencia a la intemperie, impermeable y transpirable. Con efecto antimoho y antiverdín.

Para la decoración y protección de: fachadas, paredes exteriores, patios de luces y paredes en general, sobre soportes de cemento, hormigón, ladrillo, etc.

Protección e impermeabilización de morteros monocapa. Disimula los defectos de las superficies.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica Estirenica
Color:	Blanco y colores*
Acabado:	Mate, textura rugosa
Densidad:	Blanco: 1,65 - 1,75 kg /l Colores: 1,65 - 1,85 kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	1 - 2 horas
Repintado:	18 - 24 h
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal TITAN y Tinte al agua Profesional
Aplicación:	Llana y rodillo
Rendimiento:	1 - 2 m ² /l
Volumen Sólidos:	60 - 63 %
Frase COV:	2004/42/IIA (c) (75/40) Máx. COV's. 39 g/l.
En envases de:	15 l.

* Consultar carta Orión fachadas. Pedido mínimo 300lt.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas: aplicar una primera capa diluida con 10 - 15% de agua de Plástico Fachadas Mate A4 o Revestimiento Pétreo Liso A9 del mismo color del Revestimiento Rugoso A10 escogido, y posteriormente aplicar el Revestimiento Rugoso A10.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16.

Superficies ya pintadas en buen estado: previo lavado ó cepillado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15% de agua de Plástico Fachadas Mate A4 o Revestimiento Pétreo Liso A9 del mismo color del Revestimiento Rugoso A10 escogido, y posteriormente aplicar el Revestimiento Rugoso A10.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no pintadas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa \geq 80%

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.