



## TITÁN ALUMINIO EXTERIORES

COD. 006

### DESCRIPCION

Esmalte muy resistente a la intemperie y a temperaturas que no excedan los 160° C.

### CAMPOS DE APLICACION

Excelente protección para postes eléctricos, grúas, rejas, puentes, gasómetros, depósitos de carburantes, instalaciones industriales, puertas metálicas y toda clase de estructuras metálicas.

### DATOS TECNICOS

<b>Aspecto:</b>	Metálico
<b>Color:</b>	Aluminio
<b>Densidad:</b>	1,00 - 1,04 kg/l
<b>Secado a 23°C 60% HR:</b>	6 - 12h
<b>Repintado:</b>	24 h
<b>Limpieza Utensilios:</b>	Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás Mineral
<b>Aplicación:</b>	Brocha e inmersión.
<b>Rendimiento:</b>	17 - 20 m <sup>2</sup> /l
<b>Punto de Inflamación,</b>	
<b>Seta Flash copa cerrada:</b>	45°C
<b>Volumen Sólidos:</b>	38 - 40%
<b>Frase COV:</b>	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV's 500 g/l.
<b>En envases de:</b>	4l, 750 y 375, 125 y 50ml.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

#### **Superficies no pintadas:**

**Madera:** Selladora Titán.

**Hierro:** Minio Sintético Titanlux o Pintura de Minio de Plomo Electrolítico Titán.

**Otros soportes:** Consultar.

**Superficies ya pintadas en buen estado:** lavar, lijar suavemente y aplicar directamente Titán Aluminio Exteriores.

**Superficies ya pintadas en mal estado:** eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

*El Aluminio Exteriores, tizna en mayor o menor grado al roce, una vez seco.*

*Para el pintado de estufas, chimeneas u otras superficies cuya temperatura oscile entre los 160 - 600° C., utilizar Titán Aluminio Anticalórico.*

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

