



BARNIZ INCOLORO BRILLANTE ESPECIAL METALIZADOS

DESCRIPCION

Barniz Acrílico modificado de secaje rápido. Incoloro. Especial para aplicar sobre el Esmalte Metalizado en Spray de Titán. Consigue un brillo extraordinario, similar a un acabado Bicapa. Atención al lógico cambio de Color que se genera al aplicar el barniz, ya que aumenta la intensidad del color base.

Posee una excelente resistencia a la intemperie y no amarillea. Resiste las manchas de gasoil, aceites y grasas minerales. Permite el lavado con detergentes y agua. No debe lavarse con gasolina.

Resiste las salpicaduras de gasolina a partir de los 15 días de su aplicación.

No contiene plomo, metales pesados, ni propelentes CFC's considerados perjudiciales para el ozono y el medio ambiente.

CAMPOS DE APLICACION

En interiores y a la intemperie. Para mejorar el brillo y la luminosidad de las pinturas con aspecto Metalizado, ya sean colores envejecidos por la acción del sol y la lluvia, como también los nuevos a los que se les quiera dar un aspecto más brillante. (Ensayar previamente la compatibilidad, a fin de evitar decapados o alteraciones no deseadas)

Para la protección de metales cromados ó cadmiados, llantas de aluminio y objetos metálicos que deban quedar brillantes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color : Incoloro
Acabado : Brillante.

Secaje	Al tacto	Manipulable
a 10°C	30'	2 a 3 horas
a 23°C	15'	1 a 2 horas

Rendimiento : Aproximadamente 0.5 m2 env. de 200 ml. y 1m2 el de 400 ml.

Intervalo de aplicación : Mínimo: En función de la temperatura de 1 a 3 horas
 Máximo: No tiene.

Se comercializa en botes de 200 ml. y 400 ml.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies nuevas pintadas a las que se pretenda aumentar el brillo y mejorar la protección a la intemperie, consiguiendo un acabado similar a un Bicapa. Es necesario limpiar cuidadosamente el Metalizado, sin dejar polvo ni manchas, seguidamente aplicar el Barniz desde 20 / 25 cm. En capas finas y cruzadas.

Sobre superficies viejas, pero bien adheridas, con pérdida de brillo por el paso del tiempo y el uso cotidiano. En estos casos, es preferible homogeneizar el objeto con un lijado superficial, con papel de lija al agua del nº360/400, mediante un movimiento circular para evitar en lo posible las rayas de la lija y sin eliminar la pintura existente. Posteriormente eliminar el polvillo y a continuación aplicar una o dos capas del Barniz referido.

Sobre superficies deterioradas (Pérdida de los colores originales, rayaduras, desconchados, presencia de óxido, etc.). Es preciso eliminar totalmente la pintura, así como los restos de suciedad mediante un lijado a fondo, (Lija al agua del nº180) igualando posibles irregularidades y a continuación, una vez seco, después de limpiar de polvo y restos la superficie del objeto, aplicar el esquema siguiente:

- 1ª capa Imprimación Antioxidante Blanca Titán Spray
- 2ª capa Esmalte Metalizado en aerosol, con el color escogido
- y 3ª capa Barniz Incoloro Brillante especial Metalizados.

En todos los casos, es mejor dar dos capas finas que una de gruesa.

PRECAUCIONES

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a los 50°C.

Producto altamente inflamable. No perforar ni quemar, incluso después de usarlo.

No vaporizar hacia una llama ó cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. No respirar los aerosoles. Preferiblemente usar protección respiratoria.

Evítese el contacto con los ojos y/o la piel.

En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta ó el envase.

FECHA de EDICION : 09 / 06 / 08

Toda ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior ó a los dos años de su edición.