



TITÁN EXPRES

Interiores - Exteriores. Satinado
COD. 033

DESCRIPCION

Pintura plástica satinada de fácil aplicación y larga duración, para fachadas, paredes y techos en interiores y exteriores. Blanco nieve especial e inalterable, de gran resistencia a los lavados, excelente cubrición. Impermeable con efecto antimoho y antiverdín.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Copolímero vinílico
Color:	Blanco
Acabado:	Satinado
Densidad:	Blanco: 1,26 - 1,30 kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	30 - 60 minutos
Repintado:	6 - 12 horas
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titan ó Tinte al Agua Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	13 - 18 m ² /l
Volumen Sólidos:	36,5 - 37,5 %
Frase COV:	2.004/42IIA/ (a) (75/30) Máx. COVs 29 g/l.
En envases de:	15l, 4l y 750ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Para homogeneizar porosidad se recomienda una primera capa de Fijador al agua Hidrolín o Selladora al agua Titan en interiores, o bien Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16 para exteriores.

Superficies pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Superficies pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

Interior: sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, aplicar previamente Fijador al agua Hidrolín o Selladora al agua Titan. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

Exterior: aplicar previamente una capa de Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa \geq 80%

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

