



## TITÁN LUXOPLAST ACABADOS FINOS

COD. 05S2032

### DESCRIPCION

Enlucido para interior de lleno y retapado, especial para el alisado de soportes, obteniendo acabados lisos y perfectos de alta calidad.

Rellena los defectos de la madera. Rectifica defectos en los soportes (arañazos, rayas, golpes).

**Fondos:** Cemento, yeso, escayola, prefabricados y fondos pintados con pinturas tradicionales.

### DATOS TECNICOS

<b>Clasificación(Según norma NF T 36005):</b>	Familia III - Clase 2
<b>Comportamiento al fuego:</b>	A1
<b>Color:</b>	Blanco
<b>pH:</b>	6 - 7
<b>Resistencia al rayado (dureza lápiz):</b>	B
<b>Aplicable en capa fina. Espesor máximo:</b>	1mm
<b>Vida Útil:</b>	8 h aprox.
<b>Dureza Shore C:</b>	74
<b>Adherencia sobre escayola:</b> (s/Anexo 2 NF P 74202-1, DTU 59.2) c/ instrumento de medida de fuerza 1210 AE-5KN-B.	>0.3 MPa
<b>Adherencia sobre pintura plástica tradicional y cemento:</b> (s/Anexo 2 NF P 74202-1, DTU 59.2) c/ instrumento de medida de fuerza 1210 AE-5KN-B.	>0.6 MPa
<b>Tiempo secado (Capa media 1mm)</b>	
<b>Hormigón:</b>	7 h aprox. en profundidad
<b>Escayola:</b>	6 - 7 h en profundidad
<b>Pintura:</b>	8 h aprox. en profundidad
<b>Rendimiento:</b>	
<b>Polvo:</b>	1,20 - 1,25 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pasta:</b>	1,65 - 1,80 kg/m <sup>2</sup>
<b>Densidad:</b>	
<b>Polvo:</b>	0,92 gr/ml
<b>Pasta:</b>	1,74 gr/ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar sano, limpio y exento de humedad. Los fondos de naturaleza pulverulenta, deben consolidarse con un fijador, puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento. Si estos presentan oquedades deben ser

rascados y eliminados hasta llegar al soporte consistente, aplicando posteriormente una capa de fijador para eliminar trazas de polvo.

1. Amasar con agua a razón de un 40-45%. Por cada kilogramo de material se deben emplear para su amasado 400-450 gramos de agua.
2. El amasado debe realizarse de forma manual o mecánica empleando una mezcladora eléctrica. Dejar reposar la pasta unos minutos y a continuación aplicar.
3. La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies. Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo.
4. Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.
5. Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija la superficie y, si no se observa ninguna imperfección, se procede al pintado.

#### Observaciones:

Los materiales de fraguado rápido permanecen inalterables durante seis meses. Los de fraguado normal, durante 1 año.

Emplear el producto dentro de su tiempo de vida útil. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.

El estado permanente de calor no conviene en los enlucidos de esta gama, ya que sus componentes minerales no contienen arcillas ni ignífugos. Por lo tanto, es totalmente desaconsejable aplicar sobre fondos recalentados.

No conviene mojar los soportes. Los productos de esta gama tienen la propiedad de retener el agua de amasado, permitiendo una buena trabajabilidad sin arrancarse.

Es imprescindible aplicar siempre en condiciones favorables de humedad relativa ambiental.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del producto.

Manipulación y almacenamiento, medidas de protección personal e información de seguridad, solicitar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Octubre 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



#### **INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.fitanlux.com](http://www.fitanlux.com)

