



PINTURA MINIO DE PLOMO ELECTROLÍTICO TITÁN

Interior - Exterior
COD. 064

DESCRIPCION

Clásica imprimación antioxidante al aceite para hierro y acero. Por su condición grasa, penetra e impregna los lugares de difícil eliminación del óxido, asegurando una muy eficaz protección.

CAMPOS DE APLICACION

Exteriores e interiores. Para toda clase de estructuras metálicas de hierro y acero: puentes, postes, depósitos, etc. También se usa como preparación en embarcaciones de madera.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Óleo sintética
Aspecto:	Semi mate
Color:	Naranja característico
Densidad:	1,96 - 2,02 kg./l
Secado a 23°C 60% HR:	6 - 8 horas
Repintado:	48 - 72 horas
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sintéticos y Grasos ó Aguarrás Titán
Aplicación:	Brocha
Rendimiento:	10 - 14 m ² /l (50 - 70 μ secas)
Espesor recomendado:	70 - 100 μ
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	44 °C
Volumen Sólidos:	72 - 73 %
Frase COV:	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV's 220 g/l.
En envases de:	4 l, 2,5 l, 750ml.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, desengrasadas y desoxidadas.

Aplicar dos capas delgadas y dejar secar a fondo antes de aplicar la pintura de acabado.

De precisar un secado rápido, utilizar Minio Sintético Titanlux.

PRECAUCIONES

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.