



PINTURA DE MINIO DE HIERRO TITÁN

Interior
COD. 065

DESCRIPCION

Imprimación sintética grasa para hierro y madera.

CAMPOS DE APLICACION

De ligera acción antioxidante, para trabajos corrientes en estructuras metálicas, maquinaria agrícola, etc. También puede utilizarse como “primera mano” para madera.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Sintética -grasa
Aspecto:	Semi mate
Color:	Marrón-rojizo
Densidad:	1,55 - 1,60 kg./l
Secado a 23°C 60% HR:	8 - 10 horas
Repintado:	24 - 48 horas
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sintéticos y Grasos ó Aguarrás Mineral
Aplicación:	Brocha o rodillo
Rendimiento:	9 - 11 m ² /l
Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:	41 °C
Volumen Sólidos:	60 - 62 %
Frase COV:	2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COV's 320 g/l.
En envases de:	4 l y 750ml.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a imprimir deben estar limpias, secas, desengrasadas y desoxidadas.

Superficies no pintadas: aplicar directamente 1 ó 2 capas de Imprimación Titán. Acabar con 1 o 2 capas de Esmalte Restorín, esmalte Sintético Titanlux o Esmalte Laca Titanlak.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

Para trabajos al exterior expuestos a los agentes climatológicos, es necesaria una adecuada protección anticorrosiva con Pintura de Minio de Plomo Electrolítico Titán, Minio Sintético Titanlux o Preparación Multiusos.

Para acabados con disolventes enérgicos, como nitrocelulosa, vinílicos, acrílicos y epoxis se precisa una aplicación intermedia de Aparejo Sintético Titán.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

