



## TITÁN PISCINAS

Semi Brillante

COD. 022

### DESCRIPCION

Pintura de clorocaucho para la decoración, protección y mantenimiento de piscinas de cemento u hormigón. Muy resistente al agua, álcalis, grasas y ácidos. Evita la formación de mohos y algas, con lo que se reducen las molestas operaciones de limpieza periódica.

### DATOS TECNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Clorocaucho
<b>Color:</b>	Blanco y Azul
<b>Acabado:</b>	Semi Brillo
<b>Densidad:</b>	Blanco: 1,15 - 1,20 kg/l    Azul: 1,12 - 1,19 kg/l
<b>Secado, 23°C 60% HR:</b>	30 - 60 minutos
<b>Repintado:</b>	18 - 24 horas
<b>Diluyente y limpieza utensilios:</b>	Diluyente Titán Piscinas ó Disolvente Titán para Sintético y Grasos
<b>Aplicación:</b>	Brocha, rodillo
<b>Rendimiento:</b>	9 - 11,5 m <sup>2</sup> /l
<b>Punto de Inflamación,</b>	
<b>Seta Flash copa cerrada:</b>	45 °C
<b>Condiciones de aplicación, HR &lt; 80%:</b>	10 - 30 °C
<b>Volumen Sólidos:</b>	25 - 26 %
<b>En envases de:</b>	4l. y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes, el cemento debe hallarse fraguado.

**Piscinas nuevas:** después de construidas no pintar antes de 2 meses como mínimo. Tratar la superficie con una mezcla de 1 parte de ácido clorhídrico (salfuman) y de 3 - 4 partes de agua. Lavar con abundante agua dulce a presión. Dejar secar a fondo como mínimo 48 horas y aplicar una capa diluida con un 10% de Diluyente Titán Piscinas; una vez seca, aplicar una o dos capas sin diluir de Titán Piscinas.

**Piscinas antiguas no pintadas:** lavar con una mezcla de 1 Kg. de fosfato trisódico con 10 litros de agua o con una solución de detergente en polvo al 5% en agua, eliminando mohos y grasas frotando con un cepillo de esparto; enjuagar con abundante agua dulce a presión y proceder como en piscinas nuevas.

**Piscinas pintadas:** eliminar la pintura en mal estado. Si la superficie deteriorada es grande eliminar la pintura mediante chorro de arena. Seguidamente, lavar con fosfato trisódico o con una solución de detergente en polvo al 5% en agua, enjuagando abundantemente con agua limpia y proceder como en piscinas nuevas.

***Para llenar la piscina después del pintado, esperar 7 u 8 días.***

***Las piscinas pintadas con pinturas al agua no deben repintarse con otras de clorocaucho o a base de disolventes energicos.***

*Las superficies metálicas sumergidas o no, deben prepararse previamente.*

*El resultado del pintado de una piscina, depende de la construcción y situación de la misma.*

*El crecimiento de algas en el agua depende de la correcta depuración de la misma.*

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Octubre 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*