



TITÁN SIRENA

Pintura para Piscinas. Mate
COD. 180

DESCRIPCION

Pintura especial de secado rápido para piscinas de cemento u hormigón tanto exteriores como interiores ya sean públicas o privadas. Efecto antialgas

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica
Color:	Azul y Azul Océano
Acabado:	Mate
Densidad:	1,20 - 1,30kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	30 - 60 minutos
Repintado:	18 - 24 horas
Diluyente y limpieza utensilios:	Diluyente Titán Piscinas o Disolvente Titán para Sintético y Grasos
Aplicación:	Brocha, rodillo
Rendimiento:	9 - 11,5 m ² /l
Punto de inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	28 °C
Condiciones de aplicación, HR < 80%:	10 - 30 °C
Volumen Sólidos:	33 - 35 %
En envases de:	Azul : 10l y 4l. Azul Océano: 4l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes, el cemento debe hallarse fraguado.

Piscinas nuevas: después de construidas no pintar antes de 2 meses como mínimo. Tratar la superficie con una mezcla de 1 parte de ácido clorhídrico (salfuman) y de 3 - 4 partes de agua. Lavar con abundante agua dulce a presión. Dejar secar a fondo como mínimo 48 horas y aplicar una capa diluida con un 10% de Diluyente Titán Piscinas; una vez seca, aplicar una o dos capas sin diluir de Titán Sirena.

Piscinas antiguas no pintadas: lavar con una mezcla de 1 Kg. de fosfato trisódico con 10 litros de agua o con una solución de detergente en polvo al 5% en agua, eliminando mohos y grasas frotando con un cepillo de esparto; enjuagar con abundante agua dulce a presión y proceder como en piscinas nuevas.

Piscinas pintadas: eliminar la pintura en mal estado. Si la superficie deteriorada es grande eliminar la pintura mediante chorro de arena. Seguidamente, lavar con fosfato trisódico o con una solución de detergente en polvo al 5% en agua, enjuagando abundantemente con agua limpia y proceder como en piscinas nuevas.

Para llenar la piscina después del pintado, esperar 7 u 8 días.

Las piscinas pintadas con pinturas al agua no deben repintarse con otras de clorocaucho o a base de disolventes energicos.

Las superficies metálicas sumergidas o no, deben prepararse previamente.

El resultado del pintado de una piscina, depende de la construcción y situación de la misma.

El crecimiento de algas en el agua depende de la correcta depuración de la misma.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Octubre 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.