

TITAN

Profesional

TITANIA
Interior - Exterior. Mate
COD. 117

D - 15

DESCRIPCION

Pintura especialmente formulada para mampostería a base de copolímero acrílico de alta resistencia al exterior.

Para fachadas y paredes de mampostería y materiales alcalinos: piedra, ladrillo, revoque, cal, cemento y hormigón, fibrocemento, etc. Imprescindible para superficies pulverulentas (caleadas) y cuando deba pintarse en condiciones atmosféricas desfavorables (heladas, temperaturas bajas, lluvias intermitentes, etc.).

DATOS TECNICOS

| | |
|---------------------------------|--|
| Naturaleza: | Acrílica |
| Aspecto: | Mate |
| Color: | Blanco y colores |
| Densidad: | 1,51 - 1,53 kg/l |
| Secado a 23°C 60% HR: | 1:30 - 2 h |
| Repintado: | 6 h |
| Teñido: | Tinte Universal Titán. Máximo 5% en volumen |
| Limpieza Utensilios: | Disolvente para Sintéticos Titán |
| Aplicación: | Brocha y Rodillo |
| Rendimiento: | 6 - 12 m ² /l |
| Punto de Inflamación, | |
| Seta Flash copa cerrada: | 41°C |
| Volumen Sólidos: | 48 - 49 % |
| Frase COV: | 2.004/42IIA (c) (450/430) Máx. COVs 430 g/l. |
| En envases de: | 10 l. y 4 l. |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas: aplicar una capa de Titania D15. Dejar secar y aplicar una segunda capa. Si la superficie se halla calcinada y pulverulenta, aplicar una capa previa de Primer Titania D16.

Superficies ya pintadas en buen estado:

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente.

Superficies ya pintadas en mal estado:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

