



TITANIT EXTERIORES

Interiores - Exteriores. Satinado
COD. 012

DESCRIPCION

Pintura plástica al agua para interiores y exteriores. Gran resistencia al exterior y a los álcalis. Lavable, no amarillea. Efecto antimoho y antiverdín.

Pintura plástica para la protección de fachadas en viviendas, naves, pabellones, torres, chalets, etc. Buena resistencia al roce. También muy indicada para la decoración de interiores.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Vinil Versatato
Color:	Blanco
Acabado:	Satinado
Densidad:	1,29 - 1,35 kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	30 - 60 minutos
Repintado:	6 - 8 horas
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal TITAN o Tinte al agua TITAN Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	4 - 10 m ² /l
Volumen Sólidos:	39 - 40 %
Frase COV:	2.004/42IIA/ (a) (75/30) Máx. COV's 29 g/l.
En envases de:	20l, 15l, 10l, 4l y 750ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Para homogeneizar porosidad se recomienda una primera capa de Fijador al agua Hidrolín o Selladora al agua Titan en interiores, o bien Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16 para exteriores.

Superficies pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Superficies pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

Interior: sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, aplicar previamente Fijador al agua Hidrolín o Selladora al agua Titan. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

Exterior: aplicar previamente una capa de Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa $\geq 80\%$

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

