



BARNIZ LACA TITANLAK
Interiores - Exteriores. Satinado
COD. 042

DESCRIPCION

Barniz Laca de Poliuretano de altos sólidos. Especial para la protección y alta decoración de acabados nobles de madera. De aspecto lacado, sedoso y uniforme. Fácil de aplicar y de secado rápido. Muy lavable, de gran dureza, resistencia al rayado y a las manchas. Muy bajo olor.

CAMPOS DE APLICACION

Interiores y exteriores. Se puede aplicar sobre puertas, armarios, mesas, sillas, arrimaderos, barandillas, etc. En muchos casos, sustituye con ventaja a las lacas nitrocelulósicas.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica Uretanada de altos sólidos
Aspecto:	Satinado
Color:	Incoloro
Densidad:	0,94 - 0,97 kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	3 - 5 horas
Repintado:	18 - 24 horas
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	11 - 15 m ² /l
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	41 °C
Volumen Sólidos:	50 - 51%
Frase COV:	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COVs 400 g/l.
En envases de:	4 y 1l. 750ml, 500ml, 375ml, 250ml y 125 ml.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y preparadas adecuadamente.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Madera no barnizada: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos.

En interiores: en la mayoría de los casos 2 capas serán suficientes.

En exteriores: para una mejor protección de la madera al exterior, aplicar una capa de Protector Titán, terminando con 3 capas de Barniz Laca Titanlak Satinado.

Madera barnizada en buen estado: lavar y lijar con suavidad y barnizar directamente.

Madera barnizada en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en madera no barnizada.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar servicio técnico.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Mayo 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

