



TITANLUX. ESMALTE ACRÍLICO
Interiores - Exteriores. Brillante y Satinado
COD. 004 Brillante
COD. 005 Satinado

DESCRIPCION

Esmalte acrílico al agua de fácil aplicación, con buen aplanamiento y resistencia al roce, incorporando *Silcurane*. Lavable e inodoro. No amarillea.
Interiores y exteriores. Apto para madera, yeso, hierro y mampostería. Puertas, ventanas, paredes, radiadores, muebles, etc., en el hogar, escuelas, clínicas, hoteles, etc.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica		
Color:	Brillante: Blanco y colores	Satinado: Blanco	
Acabado:	Brillante y Satinado		
Densidad:	Blanco:1,22 - 1,26 kg/l	Colores:1,04 - 1,26kg/l	Satinado:1,28 -1,32kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	30 - 60 minutos		
Repintado:	6 - 8 horas		
Diluyente:	Agua		
Teñido:	Tinte Universal Titan ó Tinte al Agua Profesional		
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola		
Rendimiento:	12 - 14,5 m ² /l		
Volumen Sólidos:	Blanco:34,5 - 35,5 %	Colores:32 - 36 %	Satinado:37,5 - 38,5%
Frase COV:	2.004/42IIA (d) (150/130) Máx. COVs 128 g/l.		
En envases de:	4l, 2,5 l, 750ml, 375ml y 125ml.		

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

Superficies no pintadas:

Madera: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar Titanxyl Fondo al Agua ó Selladora Titán según necesidades.

Hierro: aplicar Imprimación Sintética Ecológica. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de imprimación. En interiores, una capa será suficiente.

Otros soportes: Consultar.

En todos los casos para:

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de Esmalte Acrílico Titanlux en capa abundante, sin trabajar demasiado.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de Esmalte Acrílico Titanlux en capa abundante, sin trabajar demasiado.

Superficies ya pintadas en buen estado: lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de Esmalte Acrílico Titanlux.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

