



BARNIZ TITANLUX INTEMPERIE AL AGUA

Brillante COD. 04G

Satinado COD. 04H

DESCRIPCION

Barniz al agua de gran resistencia, especial para proteger y decorar la madera al exterior en condiciones extremas o ambientes duros, tanto urbanos como rurales y de alta montaña. Con filtro solar de rayos ultravioletas, duro y flexible, muy impermeable con efecto antimoho.

CAMPOS DE APLICACION

Alta protección para toda clase de madera al exterior, en torres, chalets, refugios, etc.

DATOS TECNICOS

| | |
|---|--|
| Naturaleza: | Acrílico |
| Aspecto: | Brillante o Satinado |
| Color: | Incoloro |
| Densidad: | 1,04 - 1,06 kg/l |
| Secado, 23°C 60% HR: | 30 - 60m |
| Repintado: | 4 - 6h |
| Diluyente y limpieza utensilios: | Agua |
| Aplicación y Dilución: | Brocha: 5%* Rodillo 5 -10% Pistola: 15 - 20% |
| Rendimiento: | 10 - 16m ² /l |
| Volumen Sólidos: | 33 - 37% |
| Frase COV: | 2.004/42IIA (e) (150/130) COVs 65 g/l. |
| En envases de: | 1l y 500ml |

*1ª Capa madera sin barnizar

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), desengrasadas, limpias y secas, diluyendo cuando se precise. Lijar suavemente entre capa y capa para conseguir un acabado perfecto.

Superficies no barnizadas:

En interiores: Aplicar 2-3 capas.

En exteriores: para una mejor conservación de la madera preparar previamente con una capa de Titanxyl Fondo Lasur al Agua, dejar secar a fondo 24 horas y terminar con 3 capas de Barniz Intemperie al Agua.

Superficies ya barnizadas en buen estado: lavar, lijar con suavidad y barnizar directamente.

Superficies ya barnizadas en mal estado: si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no barnizadas.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa \geq 80%

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio Técnico.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

