



BARNIZ TITANLUX PARQUETS AL AGUA

Interiores. Brillante

COD. 04J

DESCRIPCION

Barniz de poliuretano al agua brillante sin olor. De aspecto vitrificado, secado muy rápido, y muy fácil empleo. Especial para parquetes sometidos a un uso intenso ya que el barniz forma una película protectora que lo hace muy resistente a roces, golpes, productos de limpieza doméstica, agua, alcohol y grasas. No deslizante.

CAMPOS DE APLICACION

Especial para dar una larga protección a parquetes de madera, suelos de corcho o peldaños de escaleras de madera sometidos a un uso intenso.

Su mantenimiento es muy sencillo, basta con pasar un paño para que el suelo recupere su belleza.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Poliuretano
Aspecto:	Brillante
Color:	Incoloro
Densidad:	1,04 - 1,06 kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	30 - 60 minutos
Repintado:	2 - 3 horas
Diluyente y limpieza utensilios:	Agua
Aplicación y Dilución:	Brocha y rodillo: 5% máximo, preferible no diluir.
Rendimiento:	10 - 16m ² /l
Volumen Sólidos:	26 - 28%
Frase COV:	2.004/42IIA (i) (140/140) Máx. COV's 60 g/l.
En envases de:	2,5l y 1l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Las superficies deben estar alisadas(lijadas), desengrasadas, limpias y secas.

Superficies no barnizadas: aplicar tres capas abundantes y cruzadas, la última capa siguiendo siempre el sentido del veteado de la madera, en intervalos de 3 horas entre capas, lijando suavemente para conseguir un acabado perfecto.

Superficies ya barnizadas en buen estado: lijar con suavidad, eliminar el polvo generado y aplicar 1 o 2 capas según el estado de la superficie. Si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no barnizadas.

Superficies ya barnizadas en mal estado: si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no barnizadas.

El barniz presenta un aspecto lechoso que desaparece al cabo de unos minutos.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio Técnico.

Preservar los envase de temperaturas bajo cero.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Octubre 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

