



BARNIZ TITANLUX SINTETICO

Interior - Exterior. Brillante
COD. 034

DESCRIPCION

Barniz alquídico brillante para madera, basado en tecnología de altos sólidos, de secado rápido y excepcional transparencia. No altera las tonalidades y contrastes del veteado de la madera. De gran elasticidad, resistencia al rayado y los lavados. Muy bajo olor.

CAMPOS DE APLICACION

Interiores y exteriores. Para la decoración de construcciones en madera natural o teñida: muebles, puertas, armarios, arrimaderos, etc.

DATOS TECNICOS

| | |
|---------------------------------|---|
| Naturaleza: | Alquídica modificada de altos sólidos |
| Aspecto: | Brillante |
| Color: | Incoloro |
| Densidad: | 0,90 - 0,93 kg /l |
| Secado a 23°C 60% HR: | 4 - 6 horas |
| Repintado: | 18 - 24 horas |
| Limpieza Utensilios: | Aguarrás Mineral o Disolvente Sin Olor |
| Aplicación: | Brocha, rodillo y pistola |
| Rendimiento: | 11 - 15 m ² /l |
| Punto de Inflamación, | |
| Seta Flash copa cerrada: | 41 °C |
| Volumen Sólidos: | 50 - 51 % |
| Frase COV: | 2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COV's 400 g/l. |
| En envases de: | 4 l , 1 l, 750ml, 500ml, 375ml 250ml, 125ml |

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y preparadas adecuadamente.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Madera no barnizada: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos.

En interiores: en la mayoría de los casos 2 capas serán suficientes.

En exteriores: para una mejor protección de la madera al exterior, aplicar una capa de Protector Titán, terminando con 3 capas de Barniz Sintético Titanlux Brillante.

Madera barnizada en buen estado: lavar y lijar con suavidad y barnizar directamente.

Madera barnizada en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en madera no barnizada.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar servicio técnico.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Mayo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

