



BARNIZ TINTE TITANLUX AL AGUA

Interiores. Brillante
COD. 04E

DESCRIPCION

Barniz Tinte al agua brillante de gran dureza, resistencia y elasticidad.

CAMPOS DE APLICACION

Para teñir, barnizar, restaurar y embellecer toda clase de construcciones de madera interior: muebles, puertas, armarios, etc.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Poliuretano
Aspecto:	Brillante
Color:	Incoloro y colores
Densidad:	1,05 - 1,08 kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	30 - 60 minutos
Repintado:	4 - 6 horas
Dilución y limpieza utensilios:	Agua
Aplicación y Dilución:	Brocha: 5 - 10%*
Rendimiento:	10 - 16m ² /l
Volumen Sólidos:	27 - 30%
Frase COV:	2.004/42IIA (e) (150/130) Máx. COV's 65 g/l.
En envases de:	500ml

* 1ª Capa, madera sin barnizar

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), desengrasadas, limpias y secas, diluyendo cuando se precise. Lijar suavemente entre capa y capa para conseguir un acabado perfecto.

Superficies no barnizadas: aplicar 3 capas, lijando cuidadosamente la madera en el sentido de las vetas entre capa y capa, eliminando el polvillo cada vez. La tonalidad, intensidad del color y grado de brillo final, dependen de: tipo, color y grosor de la madera así como del número de capas aplicadas.

Superficies ya barnizadas en buen estado: lavar, lijar con suavidad y barnizar directamente.

Superficies ya barnizadas en mal estado: si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no barnizadas.

Restauración de muebles: deben eliminarse totalmente las ceras, parafina y los barnices frágiles y resinosos (charol, copal) etc. Cuando más porosa y absorbente sea la madera, tanto más resaltan sus vetas al aplicar el Barniz Tinte Titanlux al agua y queda mas oscura. Si se quiere disminuir contrastes y obtener tonalidades más suaves y uniformes, aplicar una primera capa de Barniz Tinte Titanlux al Agua Incoloro Brillante.

Se obtienen tonalidades más oscuras aplicando más capas del mismo color ya aplicado. Si con la primera capa se ha obtenido la tonalidad deseada y se quiere conseguir un acabado más brillante, aplicar como mínimo dos capas de Barniz tinte Titanlux al Agua Incoloro. El aspecto encerado se consigue dando una capa finas de Barniz Tinte Titanlux Deco.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio Técnico.

Preservar los envase de temperaturas bajo cero.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

