



## MASILLA TITANLUX FLEXIBLE CON FIBRA

COD. 05T2053

### DESCRIPCION

Pasta para relleno, sellado y armado de fisuras y grietas con movimiento. Extraordinaria flexibilidad, reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni fisura. Gran adherencia, elasticidad permanente. Pintable con cualquier pintura, excepto Epoxi o poliuretanos al disolvente.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Interior y exterior. Para superficies de yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas.

### DATOS TECNICOS

<b>Color:</b>	Grisáceo
<b>Densidad:</b>	1,15 - 1,25 kg/l.
<b>Secado, 23°C 60% HR:</b>	2 -24 horas por mm de capa (según espesor y condiciones ambientales)
<b>Lijado/pintado:</b>	Después de seco
<b>Espesor máximo por capa:</b>	3 mm
<b>Teñido:</b>	Tinte Universal Titán máx 4%
<b>Limpieza utensilios:</b>	Agua. Inmediatamente después de usar.
<b>Aplicación:</b>	Llana o espátula
<b>En envases de:</b>	Tubo 200 ml

### MODO DE EMPLEO

Agitar y amasar el tubo antes de usar. Aplicar directamente o con una espátula. Para grandes espesores aplicar en capas sucesivas.

**Fisuras:** aplicar con llana o espátula. Introducir masilla Titanlux Flexible en la fisura y puentearla con un espesor de capa de 0,3 a 3mm.

**Grietas:** ensancharlas, eliminar el polvo e imprimir. Aplicar Masilla Titanlux Flexible co llana o espátula en capas consecutivas perpendiculares para evitar que queden bolsas de aire. Aplicar en exceso para que el sobrante pueda ser alisado con espátula o llana a ambos lados de la grieta, dejar una banda de unos 3 cm. de ancho y saliente de 5 cm. a cada lado de la grieta. Aplicar un espesor de capa de 0,3 - 3mm, con el fin de conseguir el refuerzo y puenteo adecuado.

Las grietas muy anchas y profundas deben tratarse previamente con Masilla Titanlux de Relleno. Una vez seco lijar y proceder con el acabado.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*