



MINIO SINTÉTICO TITANLUX

Interior - Exterior
COD. 062

DESCRIPCION

Imprimación sintética antioxidante de secado rápido y libre de plomo. Gran adherencia, dureza y resistencia a la intemperie. Sin plomo.

CAMPOS DE APLICACION

Exteriores e interiores. Protección antioxidante del hierro en: muebles, maquinaria, electrodomésticos, cajas eléctricas, etc.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica modificada
Aspecto:	Satinado
Color:	Naranja y Gris
Densidad:	1,35 - 1,40 kg./l
Secado a 23°C 60% HR:	1 - 2 horas
Repintado:	8 horas
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sintéticos y Grasos ó Aguarrás Titán
Aplicación:	Brocha
Rendimiento:	10 - 14 m ² /l
Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:	40 °C
Volumen Sólidos:	52,8 - 59 % (según color)
Frase COV:	2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COVs 370 g/l.
En envases de:	4 l, 750, 375 y 125 ml.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, desengrasadas y desoxidadas.

Aplicar dos capas delgadas a intervalos de 8 horas.

Para acabados con disolventes enérgicos, como nitrocelulosa, vinílicos, acrílicos y epoxis se precisa una aplicación intermedia de Aparejo Sintético Titán.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450



www.titanlux.com

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.