



TITANXYL LASUR EFECTO AUTOCLAVE

Interiores - Exteriores. Satinado
COD. 04Q

DESCRIPCION

Tratamiento especial para las maderas blandas que ofrece una buena resistencia al exterior y les confiere un efecto similar a la del tratamiento autoclave.

Hidrófugo y microporoso, protege la madera de la humedad, pero deja transpirar el vapor de agua de su interior, regulando su humedad y evitando que se cuartee y se escame. El mantenimiento no precisa lijado.

Por su alto contenido en resinas especiales puede dejarse como preparación o acabado (2 en 1).

Color de gran transparencia, sólido a la luz y altamente resistente a la acción destructora de la radiación solar, ya que en su formulación se ha incorporado un Filtro solar de rayos UV.

CAMPOS DE APLICACION

Interiores y Exteriores: Indicado para conferir belleza y durabilidad a toda clase de estructuras de maderas blandas.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica altos sólidos
Aspecto:	Satinado
Color:	Verde característico (sales de cobre)
Densidad:	0,86 - 0,88 Kg./l
Secado a 23°C 60% HR:	4 - 8 horas
Repintado:	24 horas
Aplicación:	Brocha* e inmersión
Rendimiento:	10 - 14 m ² /l
Limpieza Utensilios:	Aguarrás Mineral Titán
Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:	45 °C
Volumen Sólidos:	50 - 51 %
Frase COV:	2.004/42IIA(e)(500/400) Máx. COVs 400 g/l.
En envases de:	4l y 750ml

* seguir las vetas de la madera

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase. Aplicar SIN DILUIR. Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura. No aplicar en madera con más de un 20% de humedad relativa.

Puede obtenerse un acabado más regular pasando un trapo o pincel seco a lo largo de las vetas después de 15 - 30 minutos de aplicado.

Maderas no barnizadas:

Interior y exterior: aplicar 1 o 2 capas de Titanxyl Efecto autoclave. En climas extremos al exterior, recomendamos dar una tercera capa para mejorar la resistencia a la intemperie.

Maderas ya tratadas con el sistema autoclave: aplicar 1 o 2 capas de Titanxyl Efecto Autoclave para proteger la madera con sales de cobre. Si se quiere dar un aspecto rústico, acabar con Titanxyl Lasur Color Mate o Satinado.

Madera barnizada: es imprescindible eliminar totalmente el barniz o la superficie reseca y agrisada, lijando o acuchillando a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado. Luego tratar como madera no barnizada.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

