



TITANXYL PROTECCION TOTAL

Interior - Exterior

COD. 04S

DESCRIPCION

Protege objetos y construcciones de madera contra insectos destructores de la madera: carcoma, polilla, etc. Incoloro, no mancha la madera. Fácil aplicación, penetra en la madera y no forma capa. Una vez seco, desaparece todo rastro de olor.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Interiores y Exteriores: Ideal para proteger toda clase de construcciones de madera, vieja o nueva: vigas, persianas, ventanas, marcos, puertas, verjas, muebles, objetos de arte, etc.

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Incoloro
Densidad:	0,86 - 0,90 kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	12 - 24 horas
Repintado:	24 - 48 horas
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sintéticos y Grasos Titán
Aplicación:	Brocha e inmersión.
Rendimiento:	Acción preventiva: 5,0 m ² /l Acción curativa: 3,0 m ² ./l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	45 °C
Volumen Sólidos:	7 - 9 %
Frase COV:	
Contenido Materia Activa:	Permetrina: 0,45 % Diclofluanida: 1,20%
Certificaciones:	Norma UNE EN 22. Determinación de la eficacia curativa contra larvas de Hylotrupes bajulus. UNE EN 46. Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus tras ensayo de envejecimiento por evaporación según EN 73 y por deslavado según EN84 para tratamiento superficial.
Nº Registro Sanitario:	08-80-02334
En envases de:	20l, 4l (uso profesional) 750 ml y 375ml (uso doméstico)

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.

Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura para facilitar la penetración del Titanxyl Protección Total.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Madera no barnizada:

Preventivo: aplicar directamente 1 ó 2 capas consecutivas con el rendimiento recomendado, de Titanxyl Protección Total.

Curativo: aplicar hasta saturación a través de los agujeros de salida de los insectos o por taladros realizados al efecto. Acabar con un mínimo de 2 capas de Titanxyl Protección Total.

Madera resinosa o tropical: pueden impedir el secado.

Lavar a fondo con diluyente Titán Yate para eliminar la resina. Aplicar una primera capa en una superficie reducida y observar. Si la exudación de resina persiste, consultar al servicio técnico, sino aplicar 1 o 2 capas de Titanxyl Protección Total y terminar con Titanxyl Lasur Color o con el barniz o pintura de acabado.

Si la madera está muy quemada por la intemperie, debe lijarse a fondo antes de aplicar Titanxyl Protección Total.

Madera vieja no barnizada: es imprescindible eliminar totalmente la superficie reseca y agrisada lijando o acuchillando a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado. Luego tratar como madera sin barnizar.

Madera barnizada: eliminar por completo con Quitapinturas Titán las capas existentes y proceder como en madera nueva, previa limpieza a fondo con disolvente de los restos de Quitapinturas.

Proteger los materiales plásticos antes de aplicar Titanxyl Protección Total.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

EN CASO DE INTOXICACION llame al Instituto Nacional de Toxicología, teléfono: (91) 562.04.20.

- A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto.
- No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
- Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto.

Fecha de edición: Mayo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

